Article n°
602

Sopro SG 602

Primaire étanche

Primaire résine synthétique spécial, monocomposant, sans solvant, pour les supports fortement ou irrégulièrement absorbants. Tout particulièrement adapté avant l'application d'une colle, d'une étanchéité ou d'un ragréage minéral.

- **Pour l'intérieur, sur sols et murs**
- **Spécialement destiné aux chapes (liquides) sulfate de calcium**
- **Effet barrière à la pénétration d'humidité issue du mortier**
- **Recouvrable après 2 – 5 heures**
- **Dilution possible en fonction de l'utilisation, dans un rapport de 1 / 1 d'eau**
- **Adapté pour les sols chauffés**
- **Sans solvant**
- **GISCODE D1**
- **EMICODE attribué par la GEV ("Association all. pour le Contrôle des Emissions des Produits de Pose, Colles et Produits de Construction"): EC1PLUS - A très faible émissionPLUS**
- **DGNB ("Société allemande pour une construction durable"): Qualité la plus élevée: degré 4, ligne 8 [1)]**

Domaines d'utilisation	Le Primaire étanche Sopro SG 602 réduit le pouvoir absorbant et régule une capacité d'absorption variable. Il protège de l'humidité issue du mortier de pose, consolide les surfaces sableuses et lie les particules non adhérentes, améliore la contrainte d'adhérence. Le Primaire étanche Sopro SG 602 empêche - avant application d'un ragréage / d'une étanchéité - la formation de bulles d'air, et - avant application d'un mortier colle / d'une étanchéité - une évaporation trop rapide de l'eau. Forme un primaire sur chape sulfate de calcium avec un mortier-colle Sopro à prise rapide ou normale, pour des carreaux de format ≤ 1 m².
Supports adaptés	Supports absorbants, p. ex. enduit ciment, bâtard ou plâtre, maçonnerie à joints bouchés et surface homogène (sauf maçonnerie mixte), béton, béton cellulaire, carreaux de plâtre, plaques de fibroplâtre ou de plâtre cartonné, chape ciment, chape sulfate de calcium, terrazzo, pierre naturelle et dalle de pierre reconstituée (type "Granito"). Utilisation uniquement sur support bois résistant à l'humidité. Ne pas appliquer sur un support présentant un risque de remontées d'humidité. A titre de primaire pour la pose carreaux sur carreaux.
Température de mise en œuvre	De +5 °C à +35 °C au maximum
Recouvrabilité	2 à 5 heures, en fonction de la capacité d'absorption du support, des conditions climatiques et de la température de mise en œuvre.
Consommation	Env. 50 à 150 g/m², en fonction de la capacité d'absorption du support. Sur support à liant sulfate de calcium, 100 – 150 g/m² (dilué à 1 / 1 d'eau) pour une première application. Si nécessaire, 50 – 100 g/m² (dilué à 1 / 1 d'eau) pour la seconde application, en croisant.
Tenue en stock	12 Mois au frais, en emballage bien fermé. Protéger du gel.
Conditionnement	Bidon de 5, 10 ou 20 kg

[1)] Selon les critères DGNB „ENV1.2 Risques pour l'environnement local" (édition 2015).

FR 10.04.19 · DE 22.02.19 · Sous réserve de modifications

Préparation du support

Le support doit être sec, porteur, indéformable et exempt de fissures et de toutes substances susceptibles de diminuer l'adhérence (par ex. poussières, huile, cire, substances polluantes, agents de décoffrage, efflorescences, laitances, restes de peinture / de vernis, etc.). Colmater les fissures de chape avec la Résine fluide de réparation Sopro GH 564. Une chape base sulfate de calcium (anhydrite) doit présenter une teneur en humidité ≤ 0,5 % CM (chauffée ≤ 0,3 % CM) selon la norme all. DIN 18157, avoir été poncée et dépoussiérée par aspiration.

Une chape ciment doit être âgée de 28 jours et être sèche (humidité ≤ 2 % CM) - toutes mesures d'humidité effectuées avec un indicateur "CM" à la bombe à carbure. Avant la pose, les chapes chauffées doivent avoir subi un programme de mise en chauffe (cycles d'échauffement / refroidissement) conforme aux normes en vigueur et avoir atteint le taux d'humidité admis. Un enduit plâtre doit être sec, monocouche, et ne doit être ni lisse ni poli au feutre. Eliminer les couches d'enduit fines. Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

Mise en œuvre

Avant utilisation, brasser / agiter puis appliquer au pinceau, au rouleau ou à la brosse, en quantité adaptée: éviter la formation de "flaques" ou d'une peau. Les travaux suivants pourront intervenir immédiatement après séchage complet.

Dilution

Sur support ciment ou sulfate de calcium, diluer à 1 / 1 d'eau.
Utiliser le primaire pur sur support non absorbant (p.ex. pour la pose carreaux sur carreaux).

Information

Pour la pose de carreaux / dalles de format > 1 m² sur support sulfate de calcium, utiliser le Primaire universel Sopro MGR 637 ou le Primaire Epoxy Sopro EPG 522.

Pour une chape xylolithe, utiliser le Primaire Epoxy Sopro EPG 522.

Pour l'application du Primaire étanche Sopro SG 602 sur terrazzo, ce dernier devra avoir été dépoli, être exempt de cire et de toute substance susceptible de réduire l'adhérence. Pour les supports en bois, l'application sur lames de bois, bois lasuré ou non traité est exclue.

Pour des carreaux de grand format (> 0,36 m²), l'utilisation d'un mortier-colle à prise et durcissement rapides en association avec le Primaire étanche Sopro SG 602 est préconisée.

Indications de durées

Elles se rapportent à une température standard de +23 °C / une humidité relative de l'air de 50 %. Des températures plus élevées réduisent ces durées, des températures plus basses les prolongent.

Outillage/Nettoyage des outils

Rouleau peau de mouton, rouleau mousse, pinceau, brosse;
Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

Elimination

Les emballages parfaitement vides pourront être recyclés.

Licence

EMICODE attribué par la GEV ("Association all. pour le Contrôle des Emissions des Produits de Pose, Colles et Produits de Construction"): EC1 PLUS - A très faible émission PLUS

Sécurité

Respecter toutefois les mesures de précaution réglementaires à prendre en relation avec les produits chimiques.

Mentions de danger complémentaires: EUH208 Contient: 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique. **EUH 210** Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande. **EUH208** Contient:1,2-benzisothiazole-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. Contient: Produit de réaction de: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3 / 1). Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence: P102 Conserver hors de portée des enfants. **P332+P313** En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Classe all. de risque de pollution des eaux · 1 "faiblement polluant" (classification Sopro - selon la directive all. "Vwvws" du 17.05.99)

Merci de consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité CE 1907/2006 – dans leur version en vigueur – maintenant également disponible en téléchargement sur internet: www.sopro.com! Les indications contenues dans cette fiche technique sont des descriptions de produits. Elles présentent des informations d'ordre général basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, merci de prendre contact avec notre Service Technique.

International Business
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52
D-65102 Wiesbaden
Tel. +49 611-1707-239
Fax +49 611-1707-240

Conseil France
Sopro Bauchemie GmbH
Yannick Brumm

Tel. +33 6 16 26 48 23
Fax +33 3 88 00 77 40
Mail Yannick.Brumm@sopro.com

Autriche
Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel. +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181

Suisse
Sopro Bauchemie GmbH
Branch Thun/Schweiz:
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Tel. +41 33 3340040
Fax +41 33 3340041